



## FENOMEN PUR-EX®

Art.-Nr.: 200400, 200401



Produktinformation

1

### Beschreibung

FENOMEN PUR-EX® - Spezial-Reiniger zur Entfernung von ausgehärtetem PUR-Schaum

Mit FENOMEN PUR-EX® werden Verunreinigungen von Blendrahmen-Oberflächen, welche bei Montier-, Verfüll- und Dämmarbeiten durch PUR-Schaum entstanden sind, umfassend, gründlich und zeitsparend entfernt, ohne dabei die Oberflächen anzugreifen und zu beschädigen.

Er überzeugt insbesondere durch seine leichte Handhabung, Lösemittelfreiheit, sowie Hochwirksamkeit.



**FENOPLAST®**

Fügetechnik GmbH

Kundennähe und Flexibilität ist unsere Devise

## Anwendungsgebiete

FENOMEN PUR-EX® eignet sich zum Einsatz auf alle Oberflächen.

Er entfernt schnell und gründlich ausgehärteten PUR-Schaum an Fenster- und Türprofilen aus:

- PVC-Hart weiß
- PVC-Hart Dekor
- PMMA-Beschichteten Oberflächen
- Aluminiumoberflächen
- Holzoberflächen

**Nicht geeignet für PU-Oberflächen.**

Produktinformation

2

## Anwendung

### Arbeitsvorbereitung

**ACHTUNG** – Vor der Anwendung bitte beachten!

Sind die Profiloberflächen der Bauelemente beschichtet oder lackiert, bitte Vorversuche durchführen, da für Schäden an eingebauten Elementen nicht gehaftet wird. Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

### Anwendung

1. Ausgetrockneten PUR-Schaum soweit wie möglich mechanisch abtragen.
2. **FENOMEN PUR-EX®** mit einem Schwamm auftragen.
3. Nach mind. 45 Minuten Einwirkzeit mit harter Bürste oder Schwamm, den aufgeweichten PUR-Schaum entfernen. Bei alten Verschmutzungen mit PU ca. 24 Stunden einwirken lassen.
4. Abschließend verbliebene Produktreste mit beiliegendem Holzstäbchen entfernen und mit feuchtem Schwamm abwaschen.

Die Anwendung bei Bedarf beliebig wiederholen.

**Nur für gewerblich Anwender.**



FENOPLAST Fügetechnik GmbH  
Zur Dornheck 21-23  
35764 Sinn-Fleisbach  
Germany  
Abrufdatum: 28.04.2021

Tel.: +49(0)2772 57587-0  
Fax: +49(0)2772 57587-20  
Email: [info@fenoplast.de](mailto:info@fenoplast.de)  
[www.fenoplast.de](http://www.fenoplast.de)  
Stand 04/2021



**FENOPLAST®**

Fügetechnik GmbH

Kundennähe und Flexibilität ist unsere Devise

## Technische Daten

Basis	Lactame
Farbe	transparent
Dichte	1,02 g/cm <sup>3</sup>
Flammpunkt	>90 °C
Mindestverarbeitungstemperatur	5 °C

Produktinformation

3

## Lieferform

Art.-Nr. 200400: 1 x 250ml PUR-EX Reiniger, 2 Reinigungsschwämme, 2 Holzspatel, Anleitung  
1 VE = 1 Set

Art.-Nr. 200401: 1 x 20ml PUR-EX Reiniger, 1 Reinigungsschwamm, 1 Holzspatel, Anleitung  
1 VE = 20 Beutel

## Lagerung

Kühl und trocken lagern. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Haltbar: 12 Monate ab Produktionsdatum.  
Lagertemperatur: 5 °C bis 25 °C.

**Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt!**

**Zur Beachtung:** Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Bei den aufgeführten Eigenschaften und Leistungsmerkmalen handelt es sich um Zirkawerte, diese sind nicht Teil der Produktspezifikation. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung wird im Rahmen unserer Verkaufsbedingungen allein für die stets gleichbleibend hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorhergehenden technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.



FENOPLAST Fügetechnik GmbH  
Zur Dornheck 21-23  
35764 Sinn-Fleisbach  
Germany  
Abrufdatum: 28.04.2021

Tel.: +49(0)2772 57587-0  
Fax: +49(0)2772 57587-20  
Email: [info@fenoplast.de](mailto:info@fenoplast.de)  
[www.fenoplast.de](http://www.fenoplast.de)  
Stand 04/2021

