

Parkett Flächenkleber

EIGENSCHAFTEN

- Für die vollflächige Verklebung von allen Parkettarten
- Schützt den Untergrund vor Schubspannungen durch hochflexible Klebeverbindungen
- Besonders leicht zu verarbeiten
- Wasserfrei daher kein Verziehen der Bodenelemente
- Lösemittelfrei



EINSATZBEREICHE

Zur flächigen Verklebung von:

- Mosaik-Fertigparkett
- Stab-Parkett
- 10mm Massiv-Parkett
- Fertigparkett
- Rohparkett(unversiegelt) auf saugfähigen und dichten Untergründen

TECHNISCHE DATEN

Rohstoffbasis:	Einkomponentiger Spezialklebstoff auf Flextec®-Polymer-Basis
Farbe/Konsistenz	beige/pastös
Dichte:	Ca. 1,55g/cm ³
Verarbeitungstemperatur:	Lufttemp: +18°C bis +30°C Bodentemp: mind.+15°C Nicht bei Luftfeuchtigkeit > 75% verarbeiten
Offene Zeit:	Ca. 30 – 45 min
Thermische Belastung bis	Bis max.+50°C, auf Estrichen mit Fussbodenheizung geeignet
Verbrauch	Siehe Tabelle
Lagerstabilität:	Ungeöffnet mindestens 12 Monate

UNTERGRUNDVORBERETUNG

Alle Untergründe müssen eben, sauber, rissfrei, fest, trocken, trennmittelfrei und verlegereif sein.

Neu und / oder unbehandelte Untergründe:

Durch gründliches Anschleifen und Absaugen von Staub und Trennschichten befreien.
 Calciumsulfatestriche, (Anhydritestriche) gründlich anschleifen (16er Korn)
 Die Klebung erfolgt auf diesen Untergründen ohne Grundierung.

Alte Anstriche:

Durch gründliches Anschleifen und Absaugen von Staub und Trennschichten befreien.
 Die Klebung erfolgt ohne Grundierung.

Keramische Fliesen, Terrazzoböden und Gussasphaltestriche:

Grundreinigen und mit einer geeigneten selbstverlaufenden Bodenausgleichsmasse 0-20mm
 In einer Mindeststärke von 2mm vollflächig spachteln.

Klebstoffreste und Untergründe, auf denen ein Bodenausgleich erforderlich ist:

Grundreinigen und mit einer geeigneten selbstverlaufenden Bodenausgleichsmasse 0-20mm
 In einer Mindeststärke von 2mm vollflächig spachteln.
 Alte Nutzbeläge müssen entfernt werden.
 Bei Fussbodenheizung Aufheizprotokoll beachten.

VERARBEITUNG

Klebstoff mit Zahnpachtel (siehe Tabelle) gleichmäßig auf den Untergrund auftragen.
 Nur so viel Klebstoff vorlegen, wie innerhalb der offenen Zeit von 30 – 45 Minuten mit Parkett belegt werden kann. Auf gute Benetzung der Parketrückseite achten. Kantenverleimung vermeiden.

Verlegematerial	Zahnpachtel				
Mosaikparkett	B3	3,30	3,70	3,25	55,0
Stabparkett, Mehrschicht-Fertigparkett bis 1200 mm Länge	B11	7,90	6,10	5,00	60,0
Größere Formate, Holzdielen und Massivparkett	B15	6,90	5,60	6,30	45,0



**Wichtig:**

Frische Klebstoffflecken sofort mit Alkohol (Spiritus) entfernen.
Wandabstand von mindestens 10mm einhalten.
Abstandskeile nach der Verlegung aus der Randfuge entfernen.
Parkettflächen während der Verlegung und in den ersten 24 Stunden nach der Klebung möglichst nicht begehen. Schleifarbeiten und Oberflächenbehandlung frühestens nach 24 Stunden, auf dichten Untergründen nach 48 Stunden durchführen.
Beachten Sie bitte die Verlegehinweise der Parketthersteller.

Weitere Hinweise:

Vermeiden Sie das Eindringen von Klebstoff in Nut-/ und Feder-Verbindungen der Parkettelemente. Dies kann zu Wechselwirkungen mit der Nachfolgenden Versiegelung führen.
Fußbodenverlegearbeiten nicht unter 15°C
Bodentemperatur und über 75%rel. Luftfeuchtigkeit durchführen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Sofort nach der Arbeit mit Alkohol (Spiritus) oder Lösemittel reinigen, ansonsten mechanisch.

LAGERUNG

Frostfrei, kühl und trocken lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
Anbruchgebände unmittelbar nach Gebrauch wieder verschließen.
Sollte sich infolge längerer Lagerung auf dem Klebstoff eine Haut gebildet haben, muss diese entfernt werden. (nicht unterrühren).

VERPACKUNG:

Artikel-Kurzzeichen	Gebindegrößen
PN3FK	8kg

SICHERHEITSHINWEISE

Wir empfehlen vor Beginn der Verarbeitung sich anhand des aktuellen Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren.
Das Sicherheitsdatenblatt ist unter www.mymsds.henkel.com erhältlich.

Informationen für Allergiker unter
Tel. 0049 (0)211 797 0 (Stichwort Notfall)





ENTSORGUNGSHINWEIS

Eingetrocknete kleine Mengen können dem Hausmüll/ Gewerbeabfall zugeführt werden.
Große Mengen gesondert entsorgen. Leere Verpackung der Wiederverwertung zuführen.
Europäische Abfallnummer kann dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA Konsumentenklebstoffe Deutschland
Henkelstr. 67 . D-40589 Düsseldorf . Postfach . D-40191 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211/ 797-0
www.ponal.de

