

Zowosan®

Acrylspachtel

1. Produktbeschreibung

Produktart:

Dispersions-Füllspachtel

Anwendungsbereich:

Für Holzbauteile im Innenbereich und maßhaltige Holzbauteile im Außenbereich. Die Spachtelmasse lässt sich mehrmals in kurzer Zeit übereinander auftragen und bleibt bei Nassfilmstärken bis ca. 1000 µm rissfrei.

Eigenschaften:

- schnell trocknend
- gut füllend
- hoch ergiebig
- gut schleifbar

2. Technische Daten

Bindemittelbasis:

Acrylat

Pigmente:

Titandioxid, Extender

Farbton:

weiß

Dichte:

ca. 1,9 g/ml

Viskosität:

pastös

Lagerstabilität:

12 Monate kühl und trocken, jedoch frostfrei im geschlossenen Originalgebinde; Anbruchgebinde gut verschließen

Verarbeitungstechnische Hinweise
und Sicherheitshinweise
siehe Rückseite

[Z] ZOBEL

Zobel Chemie GmbH
Weinsheimer Straße 59
D-67547 Worms
Telefon +49 (0) 6241 30020
Fax +49 (0) 6241 37690
E-Mail kontakt@zobel-worms.de
Web www.zobel-worms.de

Zowosan®

Acrylspachtel

3. Verarbeitungstechnische Hinweise

Auftragsverfahren:

Mit rostfreiem Spachtelmesser

Applikation:

Rohes Holz und Hartfaserplatten müssen vorher grundiert werden. Die Zowosan® Acrylspachtel-Masse kann mehrmals nacheinander nass in nass aufgetragen werden. Im Außenbereich sollte Acrylspachtel unverzüglich nach Trocknung überlackiert werden. Bei Spachtelarbeiten auf Holz im Außenbereich kann es durch Quellen und Schwinden des Holzes zu Abplatzungen kommen, vgl. hierzu Merkblatt Nr. 18 BA „Farbe und Sachwertschutz“.

Verarbeitungsviskosität:

Anwendungsfertig eingestellt

Trockenzeit:
(20 °C/50% relative Luftfeuchte)

Überlackierbar nach ca. 2 Stunden

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser

4. Sicherheitshinweise

Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen und Vorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaft zu beachten.

Sicherheitsrelevante Daten sowie Hinweise zur Entsorgung dem aktuellen EG-Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Alle Angaben entsprechen dem neuesten Stand der Technik. Wegen der Vielfalt der Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. Bei Neuauflage verlieren vorangegangene Merkblätter ihre Gültigkeit. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Stand: August 2004

[Z] ZOBEL

Zobel Chemie GmbH
Weinsheimer Straße 59
D-67547 Worms
Telefon +49 (0) 6241 30020
Fax +49 (0) 6241 37690
E-Mail kontakt@zobel-worms.de
Web www.zobel-worms.de

Zertifiziertes
QM-System
nach:

