

Hesse Rustikalbeize CL 5 -(Farbton)



Hesse GmbH & Co. KG, Wareндorfer Str. 21, D 59075 Hamm
www.hesse-lignal.de

Lösemittelbeize, lichtecht, schnelltrocknend, gebrauchsfertig mit ausgezeichnetem Benetzungsverhalten. Kein Aufrauen des Holzes - daher geringerer Schleif- und Lackieraufwand im Vergleich zu wässrigen Beizsystemen. Für porenbetonte Rustikaleffekte farbspeziell auf Eiche eingestellt, auch für andere porige Harthölzer wie Esche, Mahagoni, Nussbaum etc. zu verwenden.



Enthält keine gefährlichen Stoffe gemäß Anhang XIV der EU-Verordnung 1907/2006 (REACH)

Einsatzgebiete

Zur Möbelfertigung und im Innenausbau. Verarbeitungshinweise Einmaliger Auftrag mit 80 - 100 g/m² nur direkt auf das Rohholz. Überschuss mit einem Gazeballen abnehmen. Untergrundbehandlung: Abgestufter Rohholzschliff Korn 120 - 150. Material vor Gebrauch gut aufrühren und aufschütteln!

Trocknung

Gute Belüftung erforderlich
15 - 30 min 20°C
Forcierte Trocknung: bis 50 °C möglich. Überlackierbarkeit: mit vielen CN, PUR und Hydrolacken.

Verfahrensbeispiel

Regalwand, Eiche rustikal, P43, seidenmatt

- Holzschliff abgestuft - Korn 120 - 150
- Beizen 1 x satt auftragen 80 - 100 g/m² Hesse Rustikalbeize NCL 5-5003
- nach kurzer Einwirkzeit mit einem Gazeballen zuerst quer, dann längs der Maserung abnehmen
- Zwischentrocknung 15 - 30 min 20°C
- Beschichten 2 x 100 - 150 g/m² Hesse UNA-PUR DE 554, Mischung 10 : 1 PUR-Härter DR 470 Verdünnung: 10 % DV 490 empfohlen
- Zwischentrocknung mind. 2 h 20°C
- Zwischenschliff Korn 320
- verpackungsfähig nach Trocknung mind. 16 h 20°C

Technische Daten

Lieferform: flüssige Form
Farbton: in vielen Farbtönen
Lieferviskosität: 12 s / DIN 4 mm/20°C
Dichte: 0,8 - 0,9 kg/l bei 20°C
Flammpunkt: < 21°C
Lagerstabilität: 26 Wochen im verschlossenen Originalgebände
Lagertemperatur: 10 - 30°C
Lagerklasse nach BetrSichV: Leichtentzündlich.
Bitte neuestes Sicherheitsdatenblatt beachten!

Applikationsverfahren

Spritzverfahren:
Beize satt aufspritzen. Nach kurzer Einwirkzeit Überschuss mit einem Gazeballen zunächst quer, dann längs der Maserung abnehmen. Druckluftspritzen (Becher)
Düsengröße: 1,5 - 2 mm
Spritzdruck: 1,5 - 2 bar

Handauftrag:

Beize satt mit einem Pinsel oder Ballen auftragen. Nach kurzer Einwirkzeit Überschuss mit einem Gazeballen zunächst quer, dann längs der Maserung abnehmen.

Tauchen: möglich

Besondere Hinweise

Alle Beizen der gleichen Serie sind untereinander mischbar. Abtönungen möglich mit Hesse Farbkonzentraten der Serie CF. /CP., je nach gewünschtem Effekt und Farbton. Aufhellung möglich mit: CB 84-0700 max. 20 % .
Beizen und Konzentrate vor Gebrauch gut aufrühren oder aufschütteln.

Allgemeine Hinweise zur Verarbeitung

Von Beizen:

Die Farbwirkung ist abhängig von Holzfarbe und -Struktur, dem gewählten Rohschliff, dem Auftragsverfahren und der Auftragsmenge der Beize, der Intensität des Vertreibens und der Anschlussbehandlung. Bitte Probebeizung auf original geschliffenem Holz mit Original-Lackierung unter Praxisbedingungen durchführen.

Bestellhinweise

Bestell-Nr.:	CL 5- CL 3- / ohne Vertreiben
Gebindegrößen	1/5/25 l
Ergiebigkeit je Liter	bei Spritzauftrag 5 - 8m ² bei Pinselauftrag 8 - 12 m ²
Verdünner	CV 553

Allgemeine Hinweise / Ausschluss

Unsere technischen Informationen werden laufend dem Stand der Technik und den gesetzlichen Vorgaben angepasst. Die jeweils aktuelle Version finden Sie im Internet unter www.hesse-lignal.de -> handel/handwerk -> sortiment oder sprechen Sie den für Sie zuständigen Kundenbetreuer an. Die vorliegenden Angaben haben beratenden Charakter, sie basieren auf bestem Wissen und sorgfältigen Untersuchungen nach dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Außerdem verweisen wir auf unsere Geschäftsbedingungen. Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 wird zur Verfügung gestellt.