

Das blaugelb FLK Abdichtungssystem – speziell für die Abdichtung von Elementen im bodennahen Bereich.



## blaugelb FLK Primer PVC-Hart

Die Verbindung des blaugelb FLK Abdichtungssystems zu PVC-Hart-Elementen.

- **1K-Produkt, gebrauchsfertig**
- **Schnell härtend**
- **Haftvermittler speziell für blaugelb FLK Liquid und blaugelb FLK Liquid Corner**
- **Sehr ergiebig**
- **Leicht dosierbar**

## Produkteigenschaften:

Der blaugelb FLK Primer PVC-Hart ist basierend auf einer Acrylat-Dispersion und dient als Haftvermittler für Untergründe aus PVC-Hart (z.B. Kunststoff-Fensterrahmen) bei dem blaugelb FLK Abdichtungssystem. Nur zur Verwendung in Verbindung mit blaugelb FLK Liquid und blaugelb FLK Liquid Corner.

Der blaugelb FLK Primer PVC-Hart lässt sich schnell und einfach auftragen. Somit wird eine sichere Haftung auf den Elementen aus PVC-Hart wie z.B. Blendrahmenprofilen aufgebaut.

Der blaugelb FLK Primer PVC-Hart kann auch bei Untergründen verwendet werden, die mit einer PVC-Folienkaschierung (z.B. Renolit, Hornschuch) versehen sind.

## Produktvorteile:

- 1K-Produkt, gebrauchsfertig
- Schnell härtend
- Haftvermittler speziell für blaugelb FLK Liquid und blaugelb FLK Liquid Corner
- Sehr ergiebig
- Leicht dosierbar

## Technische Daten:

Verarbeitungstemperatur: (Untergrund und Umgebung)	+10°C bis +30°C
Untergründe:	PVC-Hart, auch bei PVC-Folienkaschierung (z.B. Renolit, Hornschuch)
Materialverbrauch:	ca. 0,20 kg/m <sup>2</sup> auf ebener, glatter Fläche
Überarbeitbar nach:	ca. 40 Min. bei 20°C
Farbe:	grau

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb FLK Primer PVC-Hart	0,6 kg Kunststoffdose	9143745

## Vorbereitung und Verarbeitung:

Die spezielle Rezeptur baut eine besonders gute Haftung auf und trocknet schnell. Der Untergrund muss sauber, trocken sowie frei von Fett / Öl, Staub und losen Teilen sein. Nicht tragfähige Schichten sind zu entfernen. Untergrund nicht anschleifen.

Die Temperatur des Untergrundes soll **mindestens +10°C betragen**. Umliegende Bereiche abdecken, um Wechselwirkungen zu vermeiden. Es dürfen keine fremden Stoffe zu dem blaugelb FLK Abdichtungssystem beigemischt werden.

blaugelb FLK Primer PVC-Hart bei Lagerung, Transport und Verwendung vor Sonneneinstrahlung schützen – **auch auf der Baustelle**.

Den blaugelb FLK Primer PVC-Hart gründlich aufrühren und mit einem Pinsel auftragen.

Vor der weiteren Verarbeitung vollständig abtrocknen lassen (ca. 40 Minuten bei 20°C). Danach kann die Materialschicht des blaugelb FLK Liquid oder blaugelb FLK Liquid Corner aufgetragen werden.

Zu den einzelnen Verarbeitungsschritten verweisen wir auf die ausführliche Montageanleitung für das blaugelb FLK Abdichtungssystem. Diese ist auf der Produktseite unter [www.das-neue-blaugelb.de](http://www.das-neue-blaugelb.de) zum Download verfügbar. Die Verarbeitung muss genau nach Vorgabe der Montageanleitung erfolgen.

## Lieferung und Lagerform:

Originalverpackt, ungemischt, kühl und trocken lagern. Lagerfähigkeit ungeöffnet ca. 6 Monate ab Herstellung bei Lagertemperatur zwischen +10°C und +30°C. Dose vor mechanischen Beschädigungen, Sonnenbestrahlung, Frost- und Hitzeeinwirkung schützen.

## Entsorgung:

Die Entsorgung richtet sich nach den nationalen und örtlichen Vorschriften. Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

## Sicherheitshinweis:

Das Produkt vor mechanischen Beschädigungen, Frost, Hitze und Sonneneinstrahlung schützen. Persönliche Schutzkleidung (Handschuhe nach EN ISO 374 und dichtschießende Schutzbrille) verwenden. Während und nach der Verarbeitung muss für ausreichende Belüftung gesorgt sein. Sicherheitsdatenblatt beachten. Nur für gewerbliche Anwender. Ausreichende Vorversuche zur Verträglichkeit und Wirkung durchführen.