

Nordsil®

PE-Rundprofil



Hinterfüllmaterial für Baudehnungsfugen, Anschlußfugen, Profilbauglasabdichtungen u. ä.. Für die Fugendämmung und Riss-, Fenster u. Türdichtungen.

Produkt-Information

Produktbeschreibung:

Farbe: grau

Polyäthylen - Rundprofil, geschlossenzellig, FCKW- u. HFCKW-frei.
Erfüllt die Anforderungen an Fugenhinterfüllmaterial nach DIN 18540 T 3.

TECHNISCHE WERTE

Eigenschaften

Wert

Temperaturbeständigkeit:

- 40° C bis + 100° C

Dichte:

22 kg/m³ +/- 5kg

Wasseraufnahme: (nach ISO 62)

< 1 vol. %

Brandklasse:

Euroclasse E (EN 13501-1) / B2 (DIN 4102)

/NK/F/ PE-Rundprofil verhält sich chemisch neutral zu allen NORDSIL- und DVG - Dichtstoffen

Standardabmessungen und Lieferformen

Durchmesser	Inhalt	
6 mm	1 KP = 500 Mtr.	1 GP = 1500 Mtr.
8 mm	1 KP = 300 Mtr.	1 GP = 900 Mtr.
10 mm	1 KP = 100 Mtr.	1 GP = 600 Mtr.
15 mm	1 KP = 100 Mtr.	1 GP = 250 Mtr.
20 mm	1 KP = 50 Mtr.	1 GP = 150 Mtr.
25 mm	1 KP = 50 Mtr.	1 GP = 100 Mtr.
30 mm	1 KP = 25 Mtr.	1 GP = 80 Mtr.
40 mm	Stangen à 2 Mtr.	1 GP = 120 Mtr.
50 mm	Stangen à 2 Mtr.	1 GP = 84 Mtr.

In der Regel liegt die benötigte Profilstärke 25% – 30% über der Fugenbreite.

Zusatzinformation - Bitte sorgfältig lesen!

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Haftung und Gewährleistung richten sich nach Grund und Höhe ausschließlich nach den in unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen festgelegten Bestimmungen. Dies gilt nicht für Versuchsprodukte, für die unsererseits jegliche Haftung und Gewährleistung ausgeschlossen ist.

Ausgabe 11/2011 - Frühere Ausgaben verlieren damit ihre Gültigkeit!