

Treppen- und Parkettversiegelungslack

Charakteristik

Seidenglänzender, schnell trocknender Grund- und Versiegelungslack auf Wasserbasis.

Sehr strapazierfähig, abriebfest, lichtecht, handcreme-beständig, geruchsmild, beständig gegen PVC-Dichtungen. VOC Decopaint-konform.

Anwendungsgebiete

Für die Versiegelung von neuen und renovierungsbedürftigen Parkett- und Holzböden, Dielen, Holztreppeinstufen, Handläufen sowie unbehandelte, fest verklebte Korkböden im Innenbereich.

Verarbeitung/Applikation



Auftragsmethoden:	Streichen	Rollen
Ergiebigkeit (m ² /Liter):	8	12

Technische Daten

Verdünnung:	reines Wasser
Verarbeitungsverviskosität:	gebrauchsfertig ggf. 3-5% verdünnen
Viskosität:	~ 20 sek / DIN 4mm
Dichte (g/cm ³):	~ 1,03
pH-Wert:	7,5

Trocknung

(bei 20 °C und 50% relative Luftfeuchte)

staubtrocken:	30 Minuten
überlackierbar:	2–3 Stunden
belastbar:	10 Tage

Die versiegelte Fläche kann nach ca. 8 Stunden vorsichtig betreten werden. Teppiche erst nach 2 Wochen aufliegen.

Reinigung

Sofort nach der Verarbeitung Geräte mit reinem Wasser gründlich reinigen.

Lagerung/Entsorgung

In gut verschlossenen Originalgebinden kühl/frostfrei lagern. Lackreste müssen unter Beachtung der behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeführt werden. Empfohlene Abfallschlüssel-Nr. gemäß europäischem Abfallverzeichnis: 08 01 12 (eine endgültige Festlegung muss in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger erfolgen). Ausgetrocknete Lackreste können als Hausmüll entsorgt werden.

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Sicherheitshinweise

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen (WGK 1).

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Lacke sind die bei allen Lacken üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Besondere Hinweise

Alle wasserverdünnbaren Siegelacke besitzen eine hohe seitenverleimende (kantenverleimende) Wirkung. Daher kritische Böden (Parkett auf Fußbodenheizung, Vollholzdielen, Holzpflaster, Schwingböden) mit CLOU EL Holz-Siegel (Urethanalkydharz-Basis) behandeln, um Abrissfugenbildung zu vermeiden.

Prüfnormen

DIN 68861-Teil 2 (Verhalten bei Abriebbeanspruchung)
DIN V53160 (speichel- und schweißecht)

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat A/i): 140 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält 55 g/l VOC.

Bestellhinweise

Gebindegrößen:	0,75 / 2,5 / 5 Liter
Artikel-Nr.:	
seidenglänzend	39100.00000

CLOU[®]

Treppen- und Parkettversiegelungslack

Vorbehandlung

Die zu versiegelnde Fläche muss trocken, gut geschliffen (Körnung 150-180) und frei von Schleifstaub, Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein.

Beizen

Zum Beizen sind AQUA CLOU Holzbeizen B11 geeignet. Die mit B11 gebeizten Flächen können sowohl im Streich- als auch im Spritzverfahren überzogen werden.

Verarbeitung/Applikation

(Objekttemperatur > 15 °C, Holzfeuchte 8–12 %)

Gebindeinhalt vor Gebrauch gut aufschütteln.

Zum Rollen eine microfaserbezogene Versiegelungswalze und zum Streichen einen Pinsel für Wasserlacke verwenden.

2 bis 3 Aufträge mit Flachpinsel oder Rolle. Treppen- und Parkettversiegelungslack ggf. mit 3-5% Wasser verdünnen und nicht zu satt auftragen.

Zwischen jedem einzelnen Auftrag ist ein Zwischenschliff erforderlich – Trocknung beachten.

Trocknung

(bei 20 °C und 50% relative Luftfeuchte)

Nach einer Trocknungszeit von 2 bis 3 Stunden (besser über Nacht) vor dem zweiten Auftrag sorgfältig mit Körnung 240 zwischenschleifen.

Den evtl. dritten Auftrag (bei Erstbeschichtung) grundsätzlich nach Trocknung über Nacht und Zwischenschliff (Körnung 240) durchführen.

Nach ca. 8 Stunden kann die behandelte Fläche vorsichtig betreten werden. Volle Beanspruchung und nebelfeuchte Reinigung ist erst nach 10 Tagen möglich. Teppiche erst nach 2 Wochen auflegen.

Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen.

Besondere Hinweise

Zur Verarbeitung nur korrosionsbeständige (rostfreie) Werkzeuge und Gefäße verwenden (z. B. Edelstahl oder Kunststoff).

Pflegehinweise

Die Flächen nur nebelfeucht – niemals nass – reinigen. Für die Pflege von Fußböden, Parkett oder Treppen empfehlen wir die Zugabe von WISCHLOU Universal-Selbstglanz-Bodenpflege zum Wischwasser. Für eine erforderliche Grundreinigung ist CLEANCLOU Grundreiner zu verwenden.

Diese Informationen sollen und können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Versuchsreihen und Erfahrungen. Da wir die Anwendung und Verarbeitung vor Ort nicht beeinflussen können, ist eine Haftung aus dem Inhalt dieses Merkblatts nicht abzuleiten. Die Verfahrensangaben müssen eigenverantwortlich den vorherrschenden Arbeitsbedingungen angepasst werden und die Eignung der Produkte für den beabsichtigten Verwendungszweck ist ggf. durch eine Probeverarbeitung zu prüfen. Unsere Produkte sind für professionelle Verarbeiter hergestellt, die über ein fundiertes Basiswissen bzgl. der Verarbeitung von Lacken, Lasuren und Beizen verfügen. Bei Unsicherheiten beraten unsere Anwendungs- und Labortechniker nach bestem Wissen. Diese Beratungen sind, sofern sie nicht schriftlich bestätigt wurden, unverbindlich. Wir gewährleisten selbstverständlich die Qualität unserer Produkte. Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen. Die jeweils neueste Version unserer Technischen Merkblätter finden Sie im Internet unter www.clou.de

CLOU®