



Charakteristik

3fach-Funktion: Schutz, Pflege und Farbtonauffrischung. Das naturgetönte Öl mit UV-Schutz ist witterungsbeständig, schützt vor Ausbleichen, wirkt feuchtigkeitsregulierend, macht die Oberfläche wasser- und schmutzabweisend und vermindert die Rissbildung. Schnell trocknend. Nach Trocknung geruchlos.

Anwendungsgebiete

Optimal für Holzelemente aus Bangkirai oder Douglasie sowie anderen Exotenhölzern wie Zeder, Iroko, Belinga Mahagoni oder Teak im Innen- und Außenbereich. Geeignet für Holzdecks, Gartenmöbel, Terrassenböden, Carports usw.

Hintergrundinformation:

Bangkirai gehört zu den schwersten Hölzern der Erde und ist deshalb hervorragend für den Außenbereich geeignet. Es enthält natürliche Inhaltsstoffe, die eine lange Lebensdauer garantieren. Im Laufe der Jahre erhält das braunrötliche Holz eine graue Patina. Bangkirai- & Douglasien-Öl erhält den ursprünglichen Farbton und schützt vor erhöhter Abnutzung (insbesondere bei Böden).

Verarbeitung/Applikation

Auftragsmethoden: Streichen
Ergiebigkeit (m²/Liter): 20

Je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit des Untergrundes sind Abweichungen möglich.

Technische Daten

Viskosität: ca. 45-50 Sek. / ISO 3mm
Dichte: ca. 0,872 g/cm³

Trocknung

(bei 20 °C und 50% relative Luftfeuchte)

staubtrocken: 1 Stunde
überarbeitbar: über Nacht
belastbar: 7 Tage

Reinigung

Sofort nach Gebrauch Werkzeuge mit CLOU EV-Verdünnung oder Terpentinersatz reinigen.

Lagerung/Entsorgung

In gut verschlossenen Originalgebinden trocken und kühl (frosthfrei) lagern. Flüssige Materialreste müssen unter Beachtung der behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeführt werden. Empfohlene Abfallschlüssel-Nr. gemäß europäischem Abfallverzeichnis: 08 01 11 (eine endgültige Festlegung muss in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger erfolgen). Ausgetrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden.

Haltbarkeit im verschlossenen Originalgebinde: 5 Jahre

Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen (WGK 1).

Mit Öl getränkte Lappen können zur Selbstentzündung neigen. Daher sofort nach Gebrauch gründlich auswaschen oder in luftdicht verschlossenem Gefäß aufbewahren und entsorgen.

Prüfnormen

DIN EN 71, Teil 3 (Sicherheit von Spielzeug)

Bestellhinweise

Artikel-Nr.: 37960.00000

CLOU®

Vorbehandlung

Das Holz muss trocken, sauber, tragfähig, fett- und wachsfrei sein. Verwitterte Oberflächen abschleifen.

Durch Probeanstrich Farbton und Verträglichkeit mit dem Untergrund bzw. mit früher benutzten Ölen prüfen.

Verarbeitung/Applikation

(Objekttemperatur > 15 °C, Holzfeuchte 8–12 %)

Bangkirai- & Douglasien-Öl gründlich aufrühren, auch während der Verarbeitung oder nach Arbeitspausen.

Mit einem Pinsel oder Flächenstreicher in Maserrichtung unverdünnt gut und gleichmäßig ausstreichen. Nicht in das Holz eingezogene Material nach ca. 15-20 Minuten mit einem Lappen entfernen.

Bei guter Belüftung ca. 12 Stunden trocknen lassen. Zweiten Anstrich auftragen und nach 15-20 Minuten wieder das überschüssige Material entfernen.

Bei Verwendung im Innenbereich während der Verarbeitung und Trocknung stets für gute Belüftung sorgen!

Nachpflege

Zur Nachpflege die Oberfläche anschleifen und CLOU Bangkirai- & Douglasien-Öl einmal auftragen. Den Anstrichaufbau wie zuvor beschrieben vornehmen.

Besondere Hinweise

Geriffelte oder sägerauhe Hölzer nehmen aufgrund ihrer Oberflächenstruktur wesentlich mehr Material auf als glatte Flächen.

Niedrige Temperaturen wirken sich unter Umständen negativ auf die Aushärtung / Trocknung aus.

Zum Schutz vor Bläue, Schimmelpilz und Insektenbefall wird eine Vorbehandlung mit CLOU Holzschutz-Grundierung empfohlen.

Diese Informationen sollen und können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Versuchsreihen und Erfahrungen. Da wir die Anwendung und Verarbeitung vor Ort nicht beeinflussen können, ist eine Haftung aus dem Inhalt dieses Merkblatts nicht abzuleiten. Die Verfahrensangaben müssen eigenverantwortlich den vorherrschenden Arbeitsbedingungen angepasst werden und die Eignung der Produkte für den beabsichtigten Verwendungszweck ist ggf. durch eine Probeverarbeitung zu prüfen. Bei Unsicherheiten beraten unsere Anwendungstechniker nach bestem Wissen. Diese Beratungen sind, sofern sie nicht schriftlich bestätigt wurden, unverbindlich. Wir gewährleisten selbstverständlich die Qualität unserer Produkte. Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen. Die jeweils neueste Version unserer Technischen Merkblätter finden Sie im Internet unter www.clou.de.

CLOU®