













Profil: S 7624




Profileigenschaften	Norm	Klasse	
 Anwendungsbereich:	DIN EN 12365 - 1	W	Dichtprofil
 Arbeitsbereich:	DIN EN 12365 - 1	3	2 - 4 mm
 Schließdruck:	DIN EN 12365 - 2	1	bis 10 N/m
 Kurzzeitrückstellung:	DIN EN 12365 - 3	2	40 - 50 % bei 55°C
 Langzeitrückstellung:	DIN EN 12365 - 4	2	40 - 50 % bei 55°C
 Bedienkraft:	EN 13115 / ISO 8274	k.A.	
 Luftdurchlässigkeit:	EN 12207	k.A.	
 Schlagregendichtheit:	EN 12208	k.A.	
 Brandverhalten:	DIN EN 13501 - 1	k.A.	
 Fugenschalldämmmaß:	Ift Richtlinie SC - 01	k.A.	

Werkstoffeigenschaften

Werkstoffbezeichnung:	DEVENTER Purene S
Werkstoffgruppe:	TPE 05.60 A Thermoplastisches Elastomer
 Härte (ISO 868):	60 Shore A
 Einsatztemperatur:	-40°C bis +180°C

 **Physikalische Eigenschaften:** Farbstabilität
UV-Beständigkeit
Ozonbeständigkeit

 **Lackverträglichkeit:** DEVENTER Purene S verträgt sich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit konventionellen lösungsmittelhaltigen Alkydharz-Lacken.

Unbekannte Anstriche und Beschichtungen müssen im Kontakt mit Dichtungsprofilen auf ihre Verträglichkeit geprüft werden!
Verarbeitungsrichtlinien der Lackhersteller beachten!
Achtung: Keine aggressiven Putz- oder Lösungsmittel verwenden!