

Wigranit® Füller WIG/F



Produktbeschreibung

Lösemittelhaltiger, sehr schnell trocknender, weiß pigmentierter Füller mit sehr hoher Füllkraft.

Anwendungsbereich

Nahezu alle Holzmöbel im Innenbereich. Für die Grundierung aller gängigen Hölzer und Holzwerkstoffe. Für die Beschichtung von MDF in Feuchträumen und stark inhaltsstoffreicher Hölzer empfehlen wir einen Aufbau mit unserem Produkt Wigranit® 2K-PUR Isolierfüller IF.

Produktdaten

| | |
|---|---|
| WIG/F | 3kg, 10kg, 25kg |
| Lieferviskosität DIN 6mm in sec. | 60 ± 3 |
| Haltbarkeit - Originalgebinde verschlossen | mind. 2 Jahre |
| Weitere Daten im Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG | www.zweihorn.com » Technische Daten » Sicherheitsdatenblätter |

Vorbehandlung Untergründe

| | | |
|--|---|--|
| | Rohe Holzflächen | P120, P150, P180 |
| | Exotische / inhaltsstoffreiche Hölzer Hölzer oder MDF in Feuchträumen | Mit Wigranit® 2K-PUR Isolierfüller IF beschichten. |

Verarbeitung

| | |
|--|--|
| | Gründlich aufräumen! |
| | Produkt wie unter "Härter Verdüner Zusätze" beschrieben mischen und applizieren. |

Härter Verdüner Zusätze

| | | |
|--|-------------------|---|
| | Härter | 5% PUR 5085 |
| | Verdünnung | S 9004 normale Trocknung S 9029 langsame Trocknung |
| | Verarbeitungszeit | bis 8 Stunden |

Applikation

| | | |
|--|---------|---------|
| | | |
| Spritzdruck (bar) | 1,5-3,0 | 110-130 |
| Düsengröße (mm) | 2,5-3,0 | 0,38 |
| Verdünnungszugabe (%) | 0-20 | 0-20 |
| Verarbeitungsviskosität DIN 6mm (sec.) | 25-10 | 25-10 |
| Auftragsmenge pro Arbeitsgang (g/m²) | 120-300 | 200-300 |
| Ergiebigkeit pro Arbeitsgang (m²/l) | 3-6 | 3-4 |

Trockenzeit

| | |
|--------------|---------------|
| staubtrocken | ab 20 Minuten |
| griffest | ab 40 Minuten |
| schleifbar | ab 2 Stunden |

Nachbehandlung

Nach vorherigem Anschliff mit Körnung P280-320 ist eine Nachbehandlung mit gleichem Produkt jederzeit möglich. Nach dem Erreichen des gewünschten Füllergebnisses ist eine Weiterbeschichtung mit Wigranit® Buntlacksystemen nach Anschliff möglich. Wigranit® WIG/F kann auch ohne Härter als 1K-Variante unter folgenden Umständen zum Einsatz kommen.

1. Der weitere Aufbau erfolgt mit dem wässrigen Buntlacksystem Variocryl® Color VCC/Farbtou und soll kostengünstig sein.
2. Der weitere Aufbau erfolgt erst später mit Streichqualitäten vom Maler vor Ort. Hierdurch wird eine bessere Haftung der Malerlacke erreicht.

Besondere Hinweise

| |
|--|
| PUR-Lacke nicht unter 15°C verarbeiten und trocknen. |
| Applizieren von PUR-Lacken innerhalb eines Arbeitstages ohne Zwischenschliff möglich. Nach dieser Zeit ist ein Zwischenschliff kurz vor der Weiterverarbeitung nötig, um einen einwandfreien Verbund zu gewährleisten. |
| PUR-Härter sind feuchtigkeitsempfindlich. Bitte stets dicht verschlossen im Originalgebinde aufbewahren. |
| Bei der Verarbeitung von PUR-Härtern Sicherheitshinweise auf dem Etikett beachten. |
| PUR-Härter nicht länger als 1 Jahr im geschlossenen Originalgebinde kühl und trocken lagern. |
| Angebrochene Behälter sofort dicht verschließen. |
| Das Produkt wurde schnelltrocknend eingestellt. Deshalb ist es erforderlich das Material nicht offen stehen zu lassen und es während der Verarbeitung abzudecken (z.B. Deckel des Airmix-Materialbehälters auflegen), um einer Hautbildung vorzubeugen. |
| Das Produkt darf nicht mit Turbobeschleuniger TBS versetzt werden, da hierdurch die Topfzeit erheblich reduziert wird. |
| Wenn das Produkt ungehärtet zum Überstreichen mit Malerqualitäten zum Einsatz kommt, so sind Verträglichkeits- und Haftungsüberprüfungen vom Verarbeiter durchzuführen. Bitte bedenken Sie, dass wir keine Gewährleistung für Mischaufbauten mit Fremdmaterialien übernehmen können. |

Produkte von AkzoNobel Wood Coatings werden ausschließlich für den professionellen und industriellen Verarbeiter hergestellt, der ein Grundwissen im Umgang und der Verwendung von chemisch/technischen Produkten zur Oberflächengestaltung hat. Die in den Merkblättern angegebenen Verarbeitungshinweise für unsere Qualitäten sind als unverbindliche Empfehlungen zu betrachten und stellen keinerlei Gewährleistung dar. Diese Empfehlungen basieren auf unseren Erfahrungen und Versuchsreihen und sollen die Arbeit unserer Abnehmer erleichtern und fördern. Jede mögliche Abweichung von den idealen Arbeitsbedingungen liegt im Verantwortungsbereich unserer Abnehmer und kann sich auf das (End-) Ergebnis der Anwendung auswirken. Dies befreit den Abnehmer jedoch nicht von seiner Verpflichtung zur Überprüfung des Produkts und dessen Eignung für die zu behandelnde Oberfläche, vorzugsweise durch eine Probeverarbeitung. Bei allen Zweifeln hinsichtlich der Handhabung oder Verarbeitung des erworbenen Produkts geben Ihnen unsere Werkstoffberater sowie Anwendungs- und Labortechniker nach bestem Wissen Auskunft. Selbstverständlich gewährleistet AkzoNobel eine einwandfreie Qualität ihrer Produkte nach Maßgabe der jeweiligen Produktspezifikationen, jedoch liegt die Verantwortlichkeit für den Einsatz der gelieferten Produkte ausschließlich beim Abnehmer. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterweisung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich und stellt keinerlei Gewährleistung dar. AkzoNobel haftet für die Anwendung ihrer Produkte durch deren Abnehmer nach Maßgabe ihrer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, auf die der Abnehmer hiermit hingewiesen wird. Das jeweils aktuelle Technische Merkblatt kann auf unseren Internetseiten abgerufen werden. Nach Erscheinen einer Neuauflage erlischt die Gültigkeit bisheriger Technischer Merkblätter. Stand:2017-07-13

| Prüfnormen | |
|---|--|
|  | EN 71-3 Migration von löslichen Schwermetallen |

Produkte von AkzoNobel Wood Coatings werden ausschließlich für den professionellen und industriellen Verarbeiter hergestellt, der ein Grundwissen im Umgang und der Verwendung von chemisch/technischen Produkten zur Oberflächengestaltung hat. Die in den Merkblättern angegebenen Verarbeitungshinweise für unsere Qualitäten sind als unverbindliche Empfehlungen zu betrachten und stellen keinerlei Gewährleistung dar. Diese Empfehlungen basieren auf unseren Erfahrungen und Versuchsreihen und sollen die Arbeit unserer Abnehmer erleichtern und fördern. Jede mögliche Abweichung von den idealen Arbeitsbedingungen liegt im Verantwortungsbereich unserer Abnehmer und kann sich auf das (End-) Ergebnis der Anwendung auswirken. Dies befreit den Abnehmer jedoch nicht von seiner Verpflichtung zur Überprüfung des Produkts und dessen Eignung für die zu behandelnde Oberfläche, vorzugsweise durch eine Probeverarbeitung. Bei allen Zweifeln hinsichtlich der Handhabung oder Verarbeitung des erworbenen Produkts geben Ihnen unsere Werkstoffberater sowie Anwendungs- und Labortechniker nach bestem Wissen Auskunft. Selbstverständlich gewährleistet AkzoNobel eine einwandfreie Qualität ihrer Produkte nach Maßgabe der jeweiligen Produktspezifikationen, jedoch liegt die Verantwortlichkeit für den Einsatz der gelieferten Produkte ausschließlich beim Abnehmer. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich - schriftlich - zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich und stellt keinerlei Gewährleistung dar. AkzoNobel haftet für die Anwendung ihrer Produkte durch deren Abnehmer nach Maßgabe ihrer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, auf die der Abnehmer hiermit hingewiesen wird. Das jeweils aktuelle Technische Merkblatt kann auf unseren Internetseiten abgerufen werden. Nach Erscheinen einer Neuauflage erlischt die Gültigkeit bisheriger Technischer Merkblätter. Stand:2017-07-13

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Deutschland ● www.akzonobel.com/wood

AkzoNobel